

# NITROCROM

Smalto nitrosintetico industriale di elevata qualità.

## Caratteristiche


**Peso specifico:** 0.9 kg/l.

**Residuo secco in peso (MU 591):** 20%.


**Aspetto della pellicola/brillantezza (UNI EN ISO 2813):** SEMILUCIDO

**Prodotto non soggetto alla normativa sul contenuto di COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06).**  
NITROCROM, incolore e colorato, non è interessato dal D.lgs. sopra citato.


## Modi di impiego




Solvente: 00551  
Diluizione: 50% in volume.



Tempo di attesa prima della seconda mano: 1 ora, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 4 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 8m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## ***Precauzioni prima dell'impiego***

---

**Supporti:** minuteria metallica, lamiera zincata, leghe.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** il supporto da trattare deve essere trattato con un fondo/antiruggine nitro resistente. Non applicare direttamente su lamiera.

## ***Proposta colore***

---

**“Coloranti”:** NITROCROM, incolore o colorato, non è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC.

### **Note**

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

01/2009