

# ZINC PRO

ZINCO GALVANIZZANTE CHIARO  
MONOCOMPONENTE

ELEVATA PROTEZIONE CONTRO LA  
CORROSIONE



## CARATTERISTICHE

**Zinc Pro** è un rivestimento protettivo monocomponente pronto all'uso a elevato contenuto di zinco micronizzato puro al 98% di altissima resistenza, indicato per ritocchi e trattamenti professionali. Colore chiaro e brillante. Protegge dall'azione ossidante degli agenti atmosferici e della salsedine, resiste alle elevate temperature e garantisce un'elevata protezione catodica contro ruggine e ossidazioni anche in ambienti esterni. Asciuga rapidamente e non cola. Garantisce una copertura superiore a 20 µm.

Test per la valutazione della resistenza alla corrosione della nebbia salina: oltre 150 ore.

## CAMPO DI IMPIEGO

Indicato per effettuare trattamenti e ritocchi su superfici e manufatti zincati con procedura elettrolitica o bagno galvanico (zincatura a caldo). Consigliato per proteggere opere di carpenteria, superfici o manufatti ferrosi. Idoneo per rivestire e proteggere le saldature.

## DATI TECNICI

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Stato fisico        | Liquido viscoso                                   |
| Solvente            | Solventi organici                                 |
| Colore              | Cromo brillante                                   |
| Densità             | 1,06 kg/l                                         |
| Viscosità           | 15 sec TF4                                        |
| Asciugatura a 20 °C | 3-5 min (fuori polvere)<br>8-12 h (in profondità) |

|                                                              |                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Test di Kesternich (60 cicli/SO <sub>2</sub> )               | Supera                                                  |
| Resistenza alla corrosione<br>(DIN 50021 spessore 15 micron) | > 300 h (grado di sabbiatura Sa 2,5 secondo SIS 055900) |
| Resistenza alla temperatura<br>(ASTM D1455 Appearance Gloss) | > 185 °C (nessuna alterazione visiva)                   |
| Contenuto di zinco nel film secco                            | 42,6 % (p/p)                                            |

## MODALITÀ D'USO

### PREPARAZIONE.

Applicare su superfici pulite e prive di ruggine.

### APPLICAZIONE.

Prima dell'uso mescolare bene il prodotto. Si può applicare sia a pennello sia a spruzzo con aerografo. Dopo l'applicazione assicurarsi di richiudere bene il barattolo al fine di preservare l'integrità del prodotto.

### PRECAUZIONI.

Nei casi in cui si voglia procedere a un successivo trattamento di verniciatura, attendere 6-8 giorni e verniciare esclusivamente a spruzzo, verificando a priori la compatibilità del prodotto da applicare (analizzare i dati tecnici e le indicazioni fornite dal produttore).

### RESA.

5-7 m<sup>2</sup>/L.

### SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE.

Applicare in ambienti ben aerati. Durante l'impiego utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati (guanti, occhiali, mascherina e indumenti idonei). Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non inalare. Non disperdere nell'ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini. Smaltire gli imballaggi negli appositi contenitori per il riciclo. I contenitori con residui di prodotto devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Dati di Sicurezza disponibile su richiesta.

## CONSERVAZIONE

### STOCCAGGIO.

Conservare il prodotto in locali interni, in luogo fresco e asciutto ( $+10 \leq T \leq +30$  °C), al riparo dai raggi solari e da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

**Tenere lontano dalla portata dei bambini.**

## FORMATI

|            |                  |                  |                   |
|------------|------------------|------------------|-------------------|
| Latta 1 l  | Confezione: 6 pz | Codice: 1035 001 | EAN 8056736860267 |
| Tanica 5 l | Confezione: 2 pz | Codice: 1035 005 | EAN 8056736860274 |

#### CAMP s.r.l.

##### Sede Legale

Via Fieno, 1 - 70010 Adelfia (BA) Italy

##### Sede Operativa

Zona PIP Via G. Decaro Lotto 18/19/20

70016 Noicattaro (BA) Italy

T + 39 0804782768

M info@campitalia.it

P.IVA 07371580726

CCIAA/REA BA55240

Member of CISQ Federation



Rev. 3 del 22/07/2025

**AVVERTENZE.**

Le istruzioni e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono fornite in buona fede e corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative, a condizione che il prodotto sia adeguatamente immagazzinato e movimentato oltretché utilizzato in condizioni normali e osservando le raccomandazioni di CAMP.

Considerando l'estrema variabilità di materiali, substrati e reali condizioni di utilizzo da parte dell'utente, tali informazioni e istruzioni sono fornite da parte di CAMP senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione e relativa finalità e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che CAMP si riserva il diritto di modificare la formulazione e le proprietà del prodotto e che il contenuto della presente scheda può essere soggetto a integrazioni e/o variazioni nel tempo. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica del prodotto, disponibile su richiesta o sul sito [www.campitalia.it](http://www.campitalia.it)

**CAMP s.r.l.****Sede Legale**

Via Fieno, 1 - 70010 Adelfia (BA) Italy

**Sede Operativa**Zona PIP Via G. Decaro Lotto 18/19/20  
70016 Noicattaro (BA) Italy**T** + 39 0804782768**M** [info@campitalia.it](mailto:info@campitalia.it)**P.IVA** 07371580726**CCIAA/REA** BA55240